

Materiaal-omschrijving	Treksterkte (Nm/mm)	Vc (m/min)	ø1 fz	ø2 fz	ø4 fz	ø6 fz	ø8 fz	ø10 fz	ø12 fz	ø16 fz	ø20 fz
Gelegeerd staal	<1200	180	0,020	0,030	0,070	0,120	0,150	0,180	0,200	0,230	0,250
Licht gehard staal	<1450	170	0,020	0,030	0,060	0,090	0,120	0,160	0,180	0,200	0,220
Gehard staal	45-55 HRC	150	0,010	0,020	0,050	0,080	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180
Gehard staal	55-65 HRC	120	0,010	0,020	0,050	0,070	0,090	0,120	0,130	0,150	0,170
Gehard staal	65-70 HRC	80	0,010	0,020	0,050	0,070	0,090	0,120	0,130	0,150	0,170